

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	VG-511	Composition/混率/成	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	222g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	40/2*40/2 130*61	Organization/組織/規	twill
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52093900		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		13						
Light/耐光	JIS L 0842	4						
Washing/洗い/洗濯	JIS L 0844 A-2	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	4-5					
		liquid/液体	4-5					
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
		Acid /酸性 Alkaline アルカリ /碱性	color change/変色	5				
staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5					
			nylon/尼龙	4-5				
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4					
		Wet/湿摩擦	2-3					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4-5					
		alkali/アルカリ/碱性	4-5					
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/経向	-1.5					
		weft/ヨコ/緯向	-0.8					
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向	-0.2					
		weft/ヨコ/緯向	0.0					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/経向	41.7					
		weft/ヨコ/緯向	37.8					
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	1.2					
		weft/ヨコ/緯向	6.9					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030							
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original	3-3-3					
		after 3times washing	3-3-3					
		after 3times dry cleaning	3-3-3					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗濯注意事項:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸泡在水里以及潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣物分开洗涤。衣物潮湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象，穿着时请注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.