

# TEST REPORT/試験報告書

**GRANTEX®**  
F A B R I C

|                                   |                 |                    |             |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Article No./品番/货号                 | NT-239          | Composition/混率/成分  | N 100%      |
| Cutable With/有効幅                  | 140cm           | Weight/目付/克重       | 130g/sqm    |
| Density&Yarn Count<br>密度&番手/密度&纱支 | 70D*320D 140*48 | Organization/組織/規格 | PLAIN/平織/平纹 |
| HS CODE/HSコード/<br>海关编码            | 54074200        |                    |             |

| Test Items/試験項目                       | Classification/区分                      | Test Result/試験結果 |               |                 |     |     |     |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|
|                                       |  | 27               | 31            | 67              | 89  |     |     |
| Light/耐光                              | JIS L 0842                             | 4                | 3-4           | 3-4             | 4   |     |     |
| Washing/洗いの洗濯                         | JIS L 0844 A-2                         | color change/変色  | 4             | 3-4             | 3-4 | 3-4 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色   | cotton/棉      | 4-5             | 4-5 | 4   | 4-5 |
|                                       |  |                  | NYLON/ナイロン/尼龙 | 4               | 4-5 | 3-4 | 4   |
|                                       |  | liquid/液体        | 2             | 3               | 1-2 | 2   |     |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗                | JIS L 0860 A-1                         | color change/変色  | 4-5           | 4-5             | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色   | 4-5           | 4-5             | 4   | 4   |     |
|                                       |  | liquid/液体        | 3-4           | 4               | 3   | 3-4 |     |
| Perspiration/汗                        | JIS L 0848                             | color change/変色  | 4-5           | 4-5             | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色   | cotton/棉      | 4               | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
|                                       |  |                  | NYLON/ナイロン/尼龙 | 3-4             | 3-4 | 2-3 | 3   |
|                                       |  |                  |               | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
|                                       |  | staining/汚染/沾色   | cotton/棉      | 3-4             | 4-5 | 3   | 3-4 |
|                                       |  |                  | NYLON/ナイロン/尼龙 | 3               | 3-4 | 2-3 | 3   |
| Rubbing/摩擦                            | JIS L 0849 TYPE2                       | Dry/乾摩擦/干摩擦      | 4-5           | 4-5             | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | Wet/湿摩擦          | 4-5           | 4-5             | 4-5 | 4-5 |     |
| Water/水洗                              | JIS L 0844 A-2                         | color change/変色  |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | staining         | cotton/棉      |                 |     |     |     |
|                                       |  |                  | nylon/ナイロン/尼龙 |                 |     |     |     |
| Perspiration & Light<br>汗耐光           | JIS L 0888 B                           | acid/酸性          |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | alkali/アルカリ/碱性   |               |                 |     |     |     |
| Dimensional Change<br>(%)<br>寸法変化率/縮率 | JIS L 0217 103<br>tumble<br>(タンブラー/烘干) | warp/ヨコ/纬向       |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | weft/タテ/经向       |               |                 |     |     |     |
|                                       | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨烫)             | warp/ヨコ/纬向       |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | weft/タテ/经向       |               |                 |     |     |     |
| JIS L 1096 J-1<br>(タンブラー/烘干)          | warp/ヨコ/纬向                             |                  |               |                 |     |     |     |
|                                       | weft/タテ/经向                             |                  |               |                 |     |     |     |
| Tear Strenght (N)<br>引裂き/撕裂强度         | JIS L1096 D METHOD                     | warp/ヨコ/纬向       |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | weft/タテ/经向       |               |                 |     |     |     |
| Strenght(mm)<br>縫目滑脱/滑脱               | JIS L 1096 B<br>LOADING ON 117.7N      | warp/ヨコ/纬向       |               |                 |     |     |     |
|                                       |  | weft/タテ/经向       |               |                 |     |     |     |
| Fiber Composition<br>混率/成份            | JIS L 1030                             |                  | N 100         |                 |     |     |     |

## Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

HAND WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

LINE DRY /つり干し/自然晾晒

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON (STEAM) /低温スチームアイロン/低温蒸汽熨烫

NO BLEACH/漂白不可

ドライ及び洗濯を繰り返すことにより裏のコーティングに劣化が見られます./因干洗和洗衣机反复的洗涤, 面料背面的涂层会出现劣化的现象。

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますのでご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

长时间泡在水里，不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。由于素材上的特性，因为水分、汗液、摩擦等会发生掉色的现象。穿着时请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候一定要注意。随着时间的流逝，当防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing . Because it is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.

Due to the characteristics of the material, water, sweat, friction will cause fading .Please be careful when you wear it. It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

When the water-repellence function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.

**TEST REPORT/試験報告書**

|                                    |                 |                    |             |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Article No./品番/货号                  | NT-239          | Composition/混率/成分  | N 100%      |
| Cutable With/有効幅                   | 140cm           | Weight/目付/克重       | 130g/sqm    |
| Density&Yarn Count<br>密度&番手/ 密度&纱支 | 70D*320D 140*48 | Organization/組織/規格 | PLAIN/平織/平纹 |
| HS CODE/HSコード/<br>海关编码             | 54074200        |                    |             |

| Test Items/試験項目                       | Classification/区分                 | Test Result/試験結果          |               |      |       |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------|-------|-----|
|                                       |                                   | 99                        | 590           | 880  |       |     |
| Light/耐光                              | JIS L 0842                        | ≥4                        | 4             | 3-4  |       |     |
| Washing/洗いの洗                          | JIS L 0844 A-2                    | color change/変色           | 4             | 3-4  | 3-4   |     |
|                                       |                                   | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 4    | 4     | 4-5 |
|                                       |                                   |                           | NYLON/ナイロン/尼龙 | 2-3  | 4     | 3-4 |
|                                       |                                   | liquid/液体                 | 1-2           | 2    | 1-2   |     |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗                | JIS L 0860 A-1                    | color change/変色           | 4-5           | 4-5  | 4-5   |     |
|                                       |                                   | staining/汚染/沾色            | 4             | 4    | 4     |     |
|                                       |                                   | liquid/液体                 | 3             | 3    | 3     |     |
| Perspiration/汗                        | JIS L 0848                        | color change/変色           | 4-5           | 4-5  | 4-5   |     |
|                                       |                                   | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 3    | 3-4   | 3-4 |
|                                       |                                   |                           | NYLON/ナイロン/尼龙 | 3    | 3     | 2-3 |
|                                       |                                   | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 3    | 3-4   | 3   |
| NYLON/ナイロン/尼龙                         | 3                                 |                           | 3-4           | 2-3  |       |     |
| Rubbing/摩擦                            | JIS L 0849 TYPE2                  | Dry/乾摩擦/干摩擦               | 4-5           | 4-5  | 4-5   |     |
|                                       |                                   | Wet/湿摩擦                   | 4             | 4-5  | 4-5   |     |
| Water repellency/防水                   | JIS L 1092                        | original                  |               |      | 4.4.4 |     |
|                                       |                                   | after 3times washing      |               |      | 3.3.3 |     |
|                                       |                                   | after 3times dry cleaning |               |      | 3.3.3 |     |
| Water/水洗                              | JIS L 0844 A-2                    | color change/変色           |               |      |       |     |
|                                       |                                   | staining                  | cotton/棉      |      |       |     |
|                                       |                                   |                           | nylon/ナイロン/尼龙 |      |       |     |
| Perspiration & Light<br>汗耐光           | JIS L 0888 B                      | acid/酸性                   |               |      |       |     |
|                                       |                                   | alkali/アルカリ/碱性            |               |      |       |     |
| Dimensional Change<br>(%)<br>寸法変化率/縮率 | JIS L 0217 103<br>tumble          | warp/タテ/经向                | -4.5          |      |       |     |
|                                       |                                   | weft/ヨコ/纬向                | -3.3          |      |       |     |
|                                       | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨烫)        | warp/タテ/经向                | -3.5          |      |       |     |
|                                       |                                   | weft/ヨコ/纬向                | -3.2          |      |       |     |
|                                       | JIS L 1096 J-1<br>(タンブラー/烘干)      | warp/タテ/经向                | -1.7          |      |       |     |
|                                       |                                   | weft/ヨコ/纬向                | -0.5          |      |       |     |
| Tear Strenght (N)<br>引裂き/撕裂强度         | JIS L1096 D METHOD                | warp/タテ/经向                |               | 21.8 |       |     |
|                                       |                                   | weft/ヨコ/纬向                |               | 35.5 |       |     |
| Slippage<br>Strenght(mm)              | JIS L 1096 B<br>LOADING ON 117.7N | warp/タテ/经向                |               | 0.6  |       |     |
|                                       |                                   | weft/ヨコ/纬向                |               | 0.5  |       |     |
| 混率/成份                                 | JIS L 1030                        |                           |               |      |       |     |

|   |
|---|
| <b>Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:</b>                            |
| HAND WASH COLD/低温水洗い/低温水洗   |
| LINE DRY /つり干し/自然晾晒   |
| DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗   |
| COOL IRON (STEAM) /低温スチームアイロン/低温蒸汽熨烫                              |
| NO BLEACH/漂白不可  |
| ドライ及び洗濯を繰り返すことにより裏のコーティングに劣化が見られます./因干洗和洗衣机反复的洗涤，面料背面的涂层会出现劣化的现象。 |

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますのでご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

长时间泡在水里，不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。由于素材上的特性，因为水分、汗液、摩擦等会发生掉色的现象。穿着时请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候一定要注意。随着时间的流逝，当防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet, dry quickly after washing . Because it is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.

Due to the characteristics of the material, water, sweat, friction will cause fading .Please be careful when you wear it.

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

When the water-repellence function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.