

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	MC-502	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	283g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/ 密度&纱支	CM20*SCD20 114*60	Organization/組織/規格	SATIN
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52093900		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果								
		00	10	13	22	28	63	88	99	
Light/耐光	JIS L 0842	4	4	4	4	4	4	3-4	4	
Washing/洗いの洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色		5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1 Gasoline method	color change/変色		5	5	5	5	4-5	5	5
		staining/汚染/沾色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色		5	5	5	5	4-5	5	5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙		4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
		color change/変色		5	5	5	5	5	5	5
		staining/汚染/沾色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Wet/湿摩擦		4-5	4	4	3-4	4	3	3-4
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		alkali/アルカリ/碱性		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Perspiration & Light 汗耐光	ATTS method	acid/酸性					4			
		alkali/アルカリ/碱性					4			
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 1096 103 method	warp/タテ/経向					-1.5			
		weft/ヨコ/纬向					-1			
	JIS L 1096 J-2	warp/タテ/経向					-0.2			
		weft/ヨコ/纬向					-0.5			
	JIS L 1930 C4N	warp/タテ/経向					-1.5			
		weft/ヨコ/纬向					-1.0			
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向					27.9			
		weft/ヨコ/纬向					35.3			
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向					1.2			
		weft/ヨコ/纬向					1.1			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2						C100%			
Density@2.54cm	JIS L 1096 A	warp/タテ/経向					116.2			
		weft/ヨコ/纬向					59.4			
Apparent yarn count(S)	JIS L 1096 A	warp/タテ/経向					21.3			
		weft/ヨコ/纬向					10.9			

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事項:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DO DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸泡在水里以及潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣物分开洗涤。衣物潮湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.