

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	CP-25	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	190g/sqm
/密度&番手/ 密度&纱织	20*30 102*92	Organization/組織	plain weave
HS CODE/海关编码	5208320094		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		1 09	2 15	3 22	4 89	5 96		
Light/耐光	JIS L 0842	4	3-4	more than 4	3-4	3-4		
Washing/洗/洗涤	JIS L 0844 A-2	color change/变色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/变色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体	4	4-5	4	4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/变色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4-5	4-5	4-5	4-5
		color change/变色	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4	4-5	4	4	
		Wet/湿摩擦	3-4	3	3-4	2-3	3	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/变色						
		staining	cotton/棉					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性						
Color fastness to chlorinated water	JIS L 0884 A 2PPM	alkali/アルカリ/碱性						
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	tumble (タンブラー/烘干)	color change/变色	4			4-5		
		warp/タテ/经向						
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	weft/ヨコ/纬向						
		warp/タテ/经向						
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	weft/ヨコ/纬向						
		warp/タテ/经向						
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/经向				14.8		
		weft/ヨコ/纬向				9.01		
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向				1.0		
		weft/ヨコ/纬向				1.1		
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		C100%					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:	
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗	
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干	
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗	
COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫	
NO BLEACH/漂白不可	
<p>ストーンバイオは高密のため、裾や袖口が破損します。注意してください。高密のため摩耗した針使用は洗い後裏に花咲きが起こります。(高密のため生地糸切れ) 必ず針とミシン調整必要。ボールポイントの針使用をお勧めします。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。</p> <p>密度高的面料成衣石磨酵素洗的话，下摆袖口会破损。请注意！高密度面料在缝纫针过度磨损的情况下，成衣水洗后，面料背面会有纱线起毛现象。（高密度面料使用磨损缝纫针缝之后会有断线现象）所以缝针和底面线调和要配合。建议使用圆头针用来缝制。请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。</p> <p>This is high density fabric, hem and cuff will be fractured if washing by stone wash, and also it easy to pilling and yarn broken by overusing the worn sewing needle, so ball point needle is welcomed. Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.</p>	

TEST REPORT/試験報告書



Article No./品番/货号	CP-25	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	190g/sqm
/密度&番手/密度&纱织	20*30 102*92	Organization/組織	plain weave
HS CODE/海关编码	5208320094		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果					
		1 24	2 99	3 120FOX4 00 PFD	4 or higher		
Light/耐光	JIS L 0842	color change/变色	3	3-4	3-4	4 or higher	
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5		
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5		
		nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4		
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/变色	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5		
		liquid/液体	4-5	4-5			
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/变色	4-5	4-5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	3-4	
		color change/变色	4-5	4	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	3-4	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4	4	4		
		Wet/湿摩擦	3	2-3	3		
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/变色					
		staining					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性			4-5		
		alkali/アルカリ/碱性			4-5		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 type 2	Dry/乾摩擦/干摩擦		4			
		Wet/湿摩擦		2			
Color fastness to chlorinated water 塩素堅牢度/耐氯化水色	JIS L 0884 A 2PPM	color change/变色	4-5				
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	tumble (タンブラー/烘干)	warp/ヨコ/纬向		-2.5			
		weft/タテ/经向		-2.7			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/ヨコ/纬向		-0.7			
		weft/タテ/经向		-0.7			
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/ヨコ/纬向		-0.3			
weft/タテ/经向		-0.2					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L 1096 D METHOD	warp/ヨコ/纬向				18.9	
		weft/タテ/经向				9.83	
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/ヨコ/纬向				0.5	
		weft/タテ/经向				0.5	
Fiber Composition 混率/成份							
Water repellency	JIS L 1902	original					
		after 3 times washing					
		after 20 times washing					
		after 3 times dry cleaning					
		after 20 times dry cleaning					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
 TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
 DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
 COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫
 NO BLEACH/漂白不可

ストーンバイオは高密のため、裾や袖口が破損します。注意してください。高密のため摩耗した針使用は洗い後裏に花咲きが起ります。(高密のため生地糸切れ)必ず針とミシン調整必要。ボールポイントの針使用をお勧めします。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

密度高的面料成衣石磨酵素洗的话，下摆袖口会破损。请注意！高密度面料在缝纫针过度磨损的情况下，成衣水洗后，面料背面会有纱线起毛现象。（高密度面料使用磨损缝纫针缝之后会有断线现象）所以缝针和底面线调和要配合。建议使用圆头针用来缝制。请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

This is high density fabric, hem and cuff will be fractured if washing by stone wash, and also it easy to pilling and yarn broken by overusing the worn sewing needle, so ball point needle is recommend. Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.

Abrasion resistance (cycles)	1096 edge or fold abr	Initial change				
	pressure:2.23N	End point-rupture		188/137(GA1409)		