

# TEST REPORT/試験報告書

|                                  |                        |                   |                |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Article No./品番/货号                | ST-225                 | Composition/混率/成分 | C53% 44%N SP3% |
| Cutable With/有効幅                 | 145cm                  | Weight/目付/克重      | 145g/sqm       |
| Density&Yarn Count /密度&番手/ 密度&纱支 | 70D*32S+40D 210*92 2/1 | Organization/組織   | twill          |
| HS CODE/HSコード/海关编码               | 5210320000             |                   |                |

| Test Items/試験項目                    |                                      | Classification/区分 | Test Result/試験結果        |     |      |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|------|--|--|
|                                    |                                      |                   | 10                      | 89  | 99   |  |  |
| Light/耐光                           | JIS L 0842                           |                   | 3-4                     | 4   | 4    |  |  |
| Washing/洗い/洗涤                      | JIS L 0844 A-2                       | color change/変色   | 4-5                     | 4   | 4    |  |  |
|                                    |                                      | cotton/棉          | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | silk/シルク/絹        | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗             | JIS L 0860 A-1                       | liquid/液体         | 3-4                     | 2   | 2-3  |  |  |
|                                    |                                      | color change/変色   | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | staining/汚染/沾色    | 4-5                     | 3   | 3    |  |  |
| Perspiration/汗                     | JIS L 0848                           | liquid/液体         | 4-5                     | 4   | 4    |  |  |
|                                    |                                      | color change/変色   | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | cotton/棉          | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | silk/シルク/絹        | 4-5                     | 4   | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | color change/変色   | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | cotton/棉          | 4-5                     | 4-5 | 4-5  |  |  |
| Rubbing/摩擦                         | JIS L 0849 TYPE2                     | silk/シルク/絹        | 4                       | 4   | 4-5  |  |  |
|                                    |                                      | Dry/乾摩擦/干摩擦       | 4-5                     | 4-5 | 4    |  |  |
| Water/水洗                           | JIS L 0844 A-2                       | Wet/湿摩擦           | 4                       | 3   | 2-3  |  |  |
|                                    |                                      | color change/変色   |                         |     |      |  |  |
|                                    |                                      | staining          | cotton/棉                |     |      |  |  |
| Perspiration & Light<br>汗耐光        | JIS L 0888 B                         | nylon/ナイロン/尼龙     |                         |     |      |  |  |
|                                    |                                      | acid/酸性           |                         |     |      |  |  |
| Dimensional Change (%)<br>寸法变化率/缩率 | line<br>(吊り干し/自然干燥)                  | alkali/アルカリ/碱性    |                         |     |      |  |  |
|                                    |                                      | warp/タテ/经向        |                         |     | -1.3 |  |  |
|                                    | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨烫)           | weft/ヨコ/纬向        |                         |     | -4.5 |  |  |
|                                    |                                      | warp/タテ/经向        |                         |     | -1.5 |  |  |
|                                    | JIS L 1096 J-1<br>(タンブラー/烘干)         | weft/ヨコ/纬向        |                         |     | -1.3 |  |  |
|                                    |                                      | warp/タテ/经向        |                         |     |      |  |  |
| Tear Strength (N)<br>引裂き/撕裂强度      | JIS L1096 D METHOD                   | weft/ヨコ/纬向        | more than 14.4*         |     |      |  |  |
| Shearage Strength(mm)<br>縫目滑脱/滑脱   | JIS L 1096 B<br>LOADING ON<br>117.7N | warp/タテ/经向        | 9.94                    |     |      |  |  |
|                                    |                                      | weft/ヨコ/纬向        | 0.8                     |     |      |  |  |
| Fiber Composition<br>混率/成份         | JIS L 1030                           |                   | 0.7                     |     |      |  |  |
|                                    |                                      |                   | C51.8<br>N44.7<br>SP3.5 |     |      |  |  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项: |
| MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗    |
| TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干        |
| DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗        |
| COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫           |
| NO BLEACH/漂白不可                  |

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経糸ナイロン緯糸綿とスパンデックスの為緯方向にシワが見られますが生地特性としてご理解願います。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候，一定要注意。

经纱尼龙，纬纱棉和Pu，容易产生褶皱的特性请理解。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing .It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, please pay attention!

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

It is easy to occur the wrinkle,beacuse the warp yarn is nylon and the weft yarn is cotton and pu, Please understand.