

**TEST REPORT/試験報告書**

|                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Article No./品番/货号 | MC-34             | Composition/混率/成分 | C100%    |
| Cutable With/有効幅  | 145cm             | Weight/目付/克重      | 214g/sqm |
| /密度&番手/密度&纱织      | 21*21+SB30 112*79 | Organization/組織   | SATIN    |
| HS CODE/海关编码      | 5209390010        |                   |          |

| Test Items/試験項目                     | Classification/区分                  | Test Result/試験結果 |           |      |      |      |      |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------|------|------|------|-----|
|                                     |                                    | 1 11             | 2 28      | 3 63 | 4 88 | 5 99 |      |     |
| Light/耐光                            | JIS L 0842                         | 4                | 3-4       | 3    | 3-4  | 4    |      |     |
| Washing/洗い/洗滌                       | JIS L 0844 A-2                     | color change/変色  | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | staining/汚染/沾色   | cotton/棉  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
|                                     |                                    |                  | liquid/液体 | 4-5  | 4-5  | 3-4  | 4    | 4   |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗              | JIS L 0860 A-1                     | color change/変色  | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | staining/汚染/沾色   | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | liquid/液体        | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
| Perspiration/汗                      | JIS L 0848                         | color change/変色  | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | staining/汚染/沾色   | cotton/棉  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
|                                     |                                    |                  | liquid/液体 | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
|                                     |                                    | staining/汚染/沾色   | cotton/棉  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
| liquid/液体                           | 4-5                                |                  | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  |      |     |
| Rubbing/摩擦                          | JIS L 0849 TYPE2                   | Dry/乾摩擦/干摩擦      | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | Wet/湿摩擦          | 4         | 3    | 2-3  | 2-3  | 2    |     |
| Water/水洗                            | JIS L 0846                         | color change/変色  | 4-5       | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |     |
|                                     |                                    | staining         | cotton/棉  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
|                                     |                                    |                  | liquid/液体 | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5 |
| Perspiration & Light<br>汗耐光         | JIS L 0888 B acid & alkali         | acid/酸性          |           |      |      |      |      |     |
|                                     |                                    | alkali/アルカリ/碱性   |           |      |      |      |      |     |
| Dimensional Change (%)<br>寸法変化率/縮率  | JIS L 0217 103 line<br>(吊り干し/自然晾干) | warp/タテ/経向       |           |      | 1.7  |      | -2.2 |     |
|                                     |                                    | weft/ヨコ/緯向       |           |      | -2.7 |      | -1.3 |     |
|                                     | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨燙)         | warp/タテ/経向       |           |      | 0.5  |      |      |     |
|                                     |                                    | weft/ヨコ/緯向       |           |      | -0.8 |      |      |     |
| Tensile Strenght (N)<br>引張り強度/抗拉力強度 | JIS L1096 Strip method             | warp/タテ/経向       | 884       |      |      |      |      |     |
|                                     |                                    | weft/ヨコ/緯向       | 532       |      |      |      |      |     |
| Tear Strenght (N)<br>引裂き/撕裂強度       | JIS L1096 D METHOD                 | warp/タテ/経向       | 25.8      |      |      |      |      |     |
|                                     |                                    | weft/ヨコ/緯向       | 27.5      |      |      |      |      |     |
| Strenght(mm)<br>縫目滑脱/滑脱             | JIS L 1096 B LOADING<br>ON 117.7N  | warp/タテ/経向       | 1.0       |      |      |      |      |     |
|                                     |                                    | weft/ヨコ/緯向       | 1.1       |      |      |      |      |     |
| 混率/成份                               | JIS L 1030                         | C100%            |           |      |      |      |      |     |

|  |
|--|
| <b>Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:</b>   |
| MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗   |
| TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干   |
| DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗  |
| COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙  |
| NO BLEACH/漂白不可   |
| 長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。   |
| 请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。  |
| Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use. |