

TEST REPORT/試験報告書

GRANTEX
F A B R I C

Article No./品番/货号	LT-232	Composition/混率/成分	N100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	110g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	70D*160D 162*78	Organization/組織/規格	plain/平織/平紋
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5407420000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		11	22	24	86	89	99		
Light/耐光	JIS L 0842	3	3-4	3-4	3-4	4	4		
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色		4	4-5	4	4	3-4	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体	4	3	2-3	3	3	3	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4
		liquid/液体		4-5	4-5	4	4-5	4	4
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4	4	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4	4	3-4
		color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4	3-4	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4	3-4	4	4	4
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Wet/湿摩擦		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性							
		alkali/アルカリ/碱性							
Demensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向							
		weft/ヨコ/纬向							
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向							
		weft/ヨコ/纬向							
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向							
		weft/ヨコ/纬向							
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向				37.3			
		weft/ヨコ/纬向				31.8			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向				0.5			
		weft/ヨコ/纬向				0.5			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030								
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original				4.4.4			
		after 3times washing				3.3.3			
		after 3times dry cleaning				3.3.3			

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

LINE DRY/吊り干し/自然晾干

DRY CLEAN/ドライクリーニング /只可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますのでご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。由于素材上的特性，因为水分、汗液、摩擦等会发生掉色的现象。穿着时请一定要注意。随着时间的流逝，当防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet, dry quickly after washing. It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, please pay attention!

Due to the characteristics of the material, water, sweat, friction will cause fading. Please be careful when you wear it.

When the water-repellence function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.