

# TEST REPORT/試験報告書

**GRANTEX®**  
F A B R I C

|                                   |                   |                    |             |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Article No./品番/货号                 | OA-108            | Composition/混率/成分  | P84% C16%   |
| Cutable With/有効幅                  | 148cm             | Weight/目付/克重       | 187g/sqm    |
| Density&Yarn Count<br>密度&番手/密度&纱支 | 150D*TC20S 118*70 | Organization/組織/規格 | plain/平織/平纹 |
| HS CODE/HSコード/<br>海关编码            | 5407820000        |                    |             |

| Test Items/試験項目                       | Classification/区分                      | Test Result/試験結果          |               |                |       |     |     |     |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|-------|-----|-----|-----|
|                                       |  | 11                        | 13            | 24             | 89    | 99  |     |     |
| Light/耐光                              | JIS L 0842                             | 3-4                       | 3-4           | 3-4            | 3-4   | 3-4 |     |     |
| Washing/洗いの洗滌                         | JIS L 0844 A-2                         | color change/変色           | 4-5           | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 4-5            | 4     | 4   | 4   | 4   |
|                                       |  |                           | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5            | 4-5   | 4   | 4   | 4   |
|                                       |  | liquid/液体                 | 4             | 3-4            | 4     | 3   | 3   |     |
| Dry Cleaning<br>ドライ/干洗                | JIS L 0860 A-1                         | color change/変色           | 4-5           | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色            | 4-5           | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | liquid/液体                 | 4             | 3-4            | 3-4   | 3   | 2-3 |     |
| Perspiration/汗                        | JIS L 0848                             | color change/変色           | 4-5           | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4   | 4   |
|                                       |  |                           | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5            | 4     | 4   | 3-4 | 3-4 |
|                                       |  | staining/汚染/沾色            | cotton/棉      | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4   | 4   |
| nylon/ナイロン/尼龙                         | 4-5                                    |                           | 4             | 4              | 3-4   | 3-4 |     |     |
| Rubbing/摩擦                            | JIS L 0849 TYPE2                       | Dry/乾摩擦/干摩擦               | 4-5           | 4-5            | 4-5   | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | Wet/湿摩擦                   | 4             | 4              | 4     | 4   | 4   |     |
| Perspiration & Light<br>汗耐光           | JIS L 0888 B acid & alkali             | acid/酸性                   | 4-5           | 4              | 4     | 4-5 | 4-5 |     |
|                                       |  | alkali/アルカリ/碱性            | 4-5           | 4              | 4     | 4-5 | 4-5 |     |
| Dimensional Change<br>(%)<br>寸法変化率/縮率 | JIS L 0217 103<br>tumble<br>(タンブラー/烘干) | warp/タテ/经向                |               |                | -0.7  |     |     |     |
|                                       |  | weft/ヨコ/纬向                |               |                | -0.2  |     |     |     |
|                                       | JIS L 1096 H-2<br>(プレス/熨烫)             | warp/タテ/经向                |               |                | -2.8  |     |     |     |
|                                       |  | weft/ヨコ/纬向                |               |                | 0.0   |     |     |     |
|                                       | JIS L 1096 J-1<br>(タンブラー/烘干)           | warp/タテ/经向                |               |                |       |     |     |     |
|                                       |  | weft/ヨコ/纬向                |               |                |       |     |     |     |
| WATER REPELLENCY                      | JIS L 1092                             | original                  |               |                | 4.4.4 |     |     |     |
|                                       |  | after 3times washing      |               |                | 4.3.3 |     |     |     |
|                                       |  | after 3times dry cleaning |               |                | 2.2.2 |     |     |     |
| Tear Strenght (N)<br>引裂き/撕裂强度         | JIS L1096 D METHOD                     | warp/タテ/经向                |               |                | 46.2  |     |     |     |
|                                       |  | weft/ヨコ/纬向                |               |                | 23.3  |     |     |     |
| Strenght(mm)<br>縫目滑脱/滑脱               | JIS L 1096 B<br>LOADING ON 117.7N      | warp/タテ/经向                |               |                | 0.6   |     |     |     |
|                                       |  | weft/ヨコ/纬向                |               |                | 0.8   |     |     |     |
| Fiber Composition<br>混率/成份            | JIS L 1030                             |                           |               | P82.9<br>C17.1 |       |     |     |     |

## Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。撥水機能保持のため、水洗い洗濯をお勧めします。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。为了保持防泼水功能，建议用水清洗。随着时间的流逝，防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing . It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention!

In order to keep the water-repellent function, it is recommended to wash with water.

When the water-repellent function drops over the years,it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.