

TEST REPORT/試験報告書

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| Article No./品番/货号 | ON-221 | Composition/混率/成分 | N100% | | | | |
| Cuttable With/有効幅 | 145cm | Weight/目付/克重 | 122g/sqm | | | | |
| Density&Yarn Count /密度&番手/ 密度&纱支 | 70D*140D 210*80 | Organization/組織 | plain weave | | | | |
| HS CODE/HSコード/ 海关编码 | 5407420000 | | | | | | |

| Test Items/試験項目 | | Classification/区分 | Test Result/試験結果 | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|------------------|-------|-------------|-----|-----|
| | | | 24 | 34 | 54 | 62 | 86 |
| Light/耐光 | JIS L 0842 | | 4 | 4 | more than 4 | 3-4 | 3-4 |
| Washing/洗い/洗涤 | JIS L 0844 A-2 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
| | | cotton/棉 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 |
| | | nylon/ナイロン/尼龙 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 |
| Dry Cleaning ドライ/干洗 | JIS L 0860 A-1 | liquid/液体 | 3 | 3-4 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | staining/汚染/沾色 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 |
| Perspiration/汗 | JIS L 0848 | liquid/液体 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | cotton/棉 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 3 |
| | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2 | 2-3 |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | staining/汚染/沾色 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Rubbing/摩擦 | JIS L 0849 TYPE2 | Dry/乾摩擦/干摩擦 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | Wet/湿摩擦 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
| WATER REPELLENCY | JIS L 1092 | original | 5.5.5 | | | | |
| | | after 3times washing | 4.4.4 | | | | |
| | | after 3times dry cleaning | 4.4.4 | | | | |
| Perspiration & Light 汗耐光 | JIS L 0888 B acid & alkali | acid/酸性 | | | | | |
| | | alkali/アルカリ/碱性 | | | | | |
| Demensional Change (%) 寸法变化率/缩率 | JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干) | warp/タテ/经向 | | | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | | | |
| | JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫) | warp/タテ/经向 | | | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | | | |
| | JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干) | warp/タテ/经向 | | | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | | | |
| Tear Strength (N) 引裂き/撕裂强度 | JIS L1096 D METHOD | warp/タテ/经向 | | | 60.3 | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | 35.6 | | |
| Strength(mm) 縫目滑脱/滑脱 | JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N | warp/タテ/经向 | | | 0.8 | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | 0.5 | | |
| Fiber Composition 混率/成份 | JIS L 1030 | | | N100% | | | |

| |
|---------------------------------|
| Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项: |
| DO NOT WASH /水洗い不可/不能水洗 |
| TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干 |
| DRY CLEAN/ドライクリーニングのみ/只可干洗 |
| COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫 |
| NO BLEACH/漂白不可 |

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますので、ご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。由于素材上的特性，因为水分，汗液，摩擦等会发生掉色的现象。穿着时请一定要注意。

因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候，一定要注意。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing .

It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.

Due to the characteristics of the material, water, sweat, friction will cause fading .Please be careful when you wear it.

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.

TEST REPORT/試験報告書

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Article No./品番/货号 | ON-221 | Composition/混率/成分 | N100% |
| Cuttable With/有効幅 | 145cm | Weight/目付/克重 | 122g/sqm |
| /密度&番手/ 密度&纱支 | 70D*140D 210*80 | Organization/組織 | plain weave |
| 海关编码 | 5407420000 | | |

| Test Items/試験項目 | | Classification/区分 | Test Result/試験結果 | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|------|-----|------|-----|
| | | | 13 | 29 | 88 | 99 | |
| Light/耐光 | JIS L 0842 | | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Washing/洗い/洗涤 | JIS L 0844 A-2 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| | | staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4 | 2-3 | 3 | 3 |
| Dry Cleaning ドライ/干洗 | JIS L 0860 A-1 | liquid/液体 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | |
| Perspiration/汗 Alkaline アルカリ /鹼性 | JIS L 0848 | liquid/液体 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5 | 4 | 2-3 | 2-3 |
| | | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | 4-5 | 4 | 2-3 | 2-3 |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
| Rubbing/摩擦 | JIS L 0849 TYPE2 | Dry/乾摩擦/干摩擦 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| | | Wet/湿摩擦 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Water/水洗 | JIS L 0844 A-2 | color change/変色 | | | | | |
| | | staining | cotton/棉 | | | | |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | | | | |
| Perspiration & Light 汗耐光 | JIS L 0888 B acid & alkali | acid/酸性 | | | | | |
| | | alkali/アルカリ/碱性 | | | | | |
| Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率 | JIS L 0217 103 tumble | warp/ヨコ/纬向 | | -4.2 | | -4.2 | |
| | | weft/タテ/经向 | | -1.5 | | -1.5 | |
| | JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫) | warp/ヨコ/纬向 | | -4.2 | | -4.2 | |
| | | weft/タテ/经向 | | -0.8 | | -0.8 | |
| | JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干) | warp/ヨコ/纬向 | | -0.5 | | -0.5 | |
| | | weft/タテ/经向 | | 0.2 | | 0.2 | |
| Tear Strength (N) 引裂き/撕裂强度 | JIS L1096 D METHOD | warp/ヨコ/纬向 | | | | | |
| | | weft/タテ/经向 | | | | | |
| Slippage Strength(mm) | JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N | warp/ヨコ/纬向 | | | | | |
| | | weft/タテ/经向 | | | | | |
| 混率/成份 | JIS L 1030 | | | | | | |

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

DO NOT WASH /水洗い不可/不能水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニングのみ/只可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすぐやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますので、ご着用の際には、十分ご注意ください。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。由于素材上的特性，因为水分，汗液，摩擦等会发生掉色的现象。穿着时请一定要注意。

因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候，一定要注意。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet,dry quickly after washing .

It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing.

Due to the characteristics of the material, water, sweat, friction will cause fading .Please be careful when you wear it.

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings.