

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	HT-500	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	142g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/密度&纱支	CM40*CM40 143*73	Organization/組織/規格	twill
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52083300		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果									
		00	11	15	22	29	89	99	120	100	
Light/耐光	JIS L 0842	4	4	4	≥4	4	4	4	4	4	under 3
Washing/洗いの洗濯	JIS L 0844 A-2	color change/変色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1 Gasoline method	color change/変色		5	5	5	5	5	5	5	5
		staining/汚染/沾色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色		5	5	4-5	5	5	5	5	5
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		color change/変色		5	5	4-5	5	5	5	5	5
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	staining/汚染/沾色		4-5	4-5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Water/耐水	JIS L 0846	Dry/乾摩擦/干摩擦		5	5	4	5	5	4-5	5	
		Wet/湿摩擦		4-5	4	3-4	4-5	3-4	3	4-5	
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	color change/変色									
		staining		cotton/棉							
Perspiration & Light 汗耐光	ATTS method	Nylon/ナイロン/尼龙									
		acid/酸性		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 1930 C4N method	alkali/アルカリ/鹼性		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		acid/酸性				4-5					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	alkali/アルカリ/鹼性				4-5					
		warp/タテ/経向									
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	weft/ヨコ/緯向									
		warp/タテ/経向									
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2	weft/ヨコ/緯向									
		warp/タテ/経向									
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original					5-5-5				
		after 3times washing					5-5-5				
		after 3times dry cleaning					3-3-3				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DO DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

请不要长时间浸泡在水里以及潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣物分开洗涤。此款面料时间久了，防水功能也会变弱，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. The fabric's DWR function will become weak for long time, while it could be back by using cool iron or dryer, pls more attention.