

# TEST REPORT/試験報告書



Article No./品番/货号	CD-252	Composition/混率/成分	C100%
Cuttable With/有効幅 Density/密度	145cm	Weight/目付/克重	380g/sqm
Hand Count/番手/密度&紗	7+7*8 88*34	Organization/組織	CANVAS
HS CODE/海关编码	5209310093		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果				
		1 99	2 29	3 88	4 14	
Light/耐光	JIS L 0842	higher than grade	4	4	4	
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	3-4	4	4
			nylon/ナイロン/尼龙	4	4	3-4
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4
			liquid/液体	4	2-3	3
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	3-4	4	4-5
			nylon/ナイロン/尼龙	3-4	4	4
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5
nylon/ナイロン/尼龙	3-4		4	4-5		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	3-4	3	
		Wet/湿摩擦	3-4	2-3	2-3	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色				
		staining	cotton/棉			
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali		acid/酸性	4	4	4
		alkali/アルカリ/碱性	4	4	4	
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 tumble	warp/タテ/经向			-1.3	
		weft/ヨコ/纬向			0.7	
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/经向			1.3	
		weft/ヨコ/纬向			0.0	
Slippage	ON 117.7N	warp/タテ/经向			0.9	
Fiber Composition	JIS L 1030				cotton 100	

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
NO BLEACH/漂白不可
長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。
请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。
Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.