

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	DP-207	Composition/混率/成分	P100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	70g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/密度&纱支	50D*50D 162*136	Organization/組織/規格	TAFFETA/平織/平纹
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5407520000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果							
		#14	#28	#35	#69	#88	#99		
Light/耐光	JIS L 0842	3	3	3-4	3-4	3-4	3-4		
Washing/洗い/洗濯	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
			silk/シルク/絹	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		liquid/液体							
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		liquid/液体							
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
			silk/シルク/絹	4-5	4	4	4	4	3
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
silk/シルク/絹	4-5		4	3-4	4	4	2-3		
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	5	5	5	5	5	4-5	
		Wet/湿摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向					-1.0		
		weft/ヨコ/纬向					0.7		
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	warp/タテ/经向							
		weft/ヨコ/纬向							
	JIS L 1096 J-1 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向					-0.2		
		weft/ヨコ/纬向					0.2		
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D	warp/タテ/经向				9.85			
		weft/ヨコ/纬向				7.60			
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向				1.4			
		weft/ヨコ/纬向				1.3			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2				P100 %				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事項:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫
NO BLEACH/漂白不可
プレスによるアタリ、変色、シレームラ発生します。温度に注意してください。
因熨烫容易产生擦伤、变色、斑纹，请注意温度。
It is easy to produce abrasions, discoloration and streaks by ironing. Please pay attention!

