

TEST REPORT/試験報告書

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Article No./品番/货号 | HT-255 | Composition/混率/成分 | C100% |
| Cutable With/有効幅 | 145cm | Weight/目付/克重 | 150g/sqm |
| Density&Yarn Count /密度&番手/密度&纱 | 40x40 162X108 | Organization/組織 | Twill |
| HS CODE/海关编码 | 5208330000 | | |

| Test Items/試験項目 | Classification/区分 | Test Result/試験結果 | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-----|-----|
| | | 1 11 | 2 22 | 3 89 | 4 99 | | |
| Light/耐光 | JIS L 0842 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | | |
| Washing/洗い/洗滌 | JIS L 0844 A-2 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dry Cleaning ドライ/干洗 | JIS L 0860 A-1 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | liquid/液体 | | | | | |
| Perspiration/汗 | JIS L 0848 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5 | 4 | 4 | 4 |
| | | Alkaline アルカリ /碱性 | color change/変色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| staining/汚染/沾色 | cotton/棉 | | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | 4-5 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| Rubbing/摩擦 | JIS L 0849 TYPE2 | Dry/乾摩擦/干摩擦 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | |
| | | Wet/湿摩擦 | 3-4 | 3-4 | 2 | 2 | |
| Water/水洗 | JIS L 0844 A-2 | color change/変色 | | | | | |
| | | staining | cotton/棉 | | | | |
| | | | nylon/ナイロン/尼龙 | | | | |
| | | | | | | | |
| Perspiration & Light 汗耐光 | S L 0888 B acid & alk | acid/酸性 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| | | alkali/アルカリ/碱性 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率 | JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘 | warp/タテ/経向 | | -1.8 | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | 0.0 | | | |
| | JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫) | warp/タテ/経向 | | | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | | | | |
| JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘 干 | warp/タテ/経向 | | | | | | |
| | weft/ヨコ/纬向 | | | | | | |
| Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂强度 | JIS L1096 D METHO | warp/タテ/経向 | | 12.8 | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | 12.8 | | | |
| Slippage Strenght(mm) | LOADING ON 117.7N | warp/タテ/経向 | | 1.3 | | | |
| | | weft/ヨコ/纬向 | | 1.1 | | | |
| Fiber Composition 混率/成份 | | | COTTO N 100% | | | | |
| Water repellency | JIS L 1902 | original | | | 5.5.5 | | |
| | | after 3 times washing | | | 3.3.3 | | |
| | | after 3 times dry cleaning | | | 4.4.4 | | |

注意事項:

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。此款面料时间久了，防水功能也会变弱，但用低温的垫布用熨斗和用吹风机的中风温度弄下又会恢复了。

Pls avoid soaking for a long time,and dry it right after washing. To avoid staining,pls wash separately.The fabric's DWR function will become weak for long time,while it could be back by using cool iron or dryer,pls more attention.