

# TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	TT-507	Composition/混率/成分	C100%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	280g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	16*10 116*57	Organization/組織/規格	twill
HS CODE/HSコード/ 海关编码	52093200		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		99						
Light/耐光	JIS L 0842	4						
Washing/洗い/洗濯	JIS L 0844 A-2	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	4-5					
		liquid/液体	4-5					
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	5					
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5				
			nylon/尼龙	4-5				
		Acid /酸性  Alkaline アルカリ /碱性	color change/変色	5				
staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5					
	nylon/尼龙	4-5						
Rubbing/摩擦		JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	3				
	Wet/湿摩擦		2-3					
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性	4-5					
		alkali/アルカリ/碱性	4-5					
Dimensional Change (%)  寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/経向	-0.5					
		weft/ヨコ/緯向	-0.7					
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向	0.0					
		weft/ヨコ/緯向	-0.2					
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 pendulum	warp/タテ/経向	44.3					
		weft/ヨコ/緯向	47.6					
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向	1.0					
		weft/ヨコ/緯向	1.6					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030							
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original	5-5-5					
		after 3times washing	5-5-5					
		after 3times dry cleaning	2-2-2					

<b>Care Instruction/洗濯注意事項/洗濯注意事項:</b>
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。素材の特性上、水分や汗、摩擦などにより、色落ちすることがありますのでご着用の際には、十分ご注意ください。

请不要长时间浸泡在水里以及保持潮湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染，所以请与别的衣物分开洗涤。由于此面料的特性，会因为水、汗、摩擦等发生掉色现象，穿着时请注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. The fabric has the characteristics that it will happen colour fading due to water, perspiration, rubbing, pls pay attention.